




ООО «Башминералресурс», Российская Федерация, 450071  
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217/А  
ИНН 0272020740, ОГРН 1120280009255  
Тел.: +7 (347) 216-39-13, факс: +7 (347) 216-39-11

## ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### Химические показатели ангидритового камня

Наименование показателя	Ангидритовый камень
1. Суммарное содержание гипса ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) и ангидрита ( $\text{CaSO}_4$ ), %	не менее 92,00
2. Содержание серного ангидрита ( $\text{SO}_3$ ), %	не менее 53,01
3. Содержание кристаллизационной воды, %	1,15 – 6,25
4. Содержание гипса ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), %	5,50 – 29,87
5. Содержание кальция (Ca) в пересчете на CaO, %	не менее 37,11
6. Содержание магния (Mg) в пересчете на MgO, %	менее 0,50
7. Содержание кремния (Si) в пересчете на $\text{SiO}_2$ , %	менее 0,80
8. Содержание железа (Fe) в пересчете на FeO, %	менее 0,10

Руководитель лаборатории  / Мелехин В.С./

25.06.2016 г.