



ООО «Башминералресурс», Российская Федерация, 450071
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217/А
ИНН 0272020740, ОГРН 1120280009255
Тел.: +7 (347) 216-39-13, факс: +7 (347) 216-39-11

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Химические показатели гипсоангидритового камня 1 сорта по ГОСТ 4013-82

Наименование показателя	Гипсоангидритовый камень 1 сорт
1. Содержание серного ангидрита (SO_3), %	48,82 – 53,06
2. Содержание кристаллизационной воды, %	6,30 – 14,00
3. Содержание гипса ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), %	30,10 – 66,90
4. Содержание кальция (Ca) в пересчете на CaO, %	не менее 34,17
5. Содержание магния (Mg) в пересчете на MgO, %	менее 0,50
6. Содержание кремния (Si) в пересчете на SiO_2 , %	менее 0,80
7. Содержание железа (Fe) в пересчете на FeO, %	менее 0,10

Руководитель лаборатории Мелехин В.С. / Мелехин В.С./

25.06.2016 г.